Revetón
PINTURAS

FICHA TÉCNICA

COTEFILM INCOLORO

Revestimiento acrílico, impermeable y decorativo.

Descripción

COTEFILM INCOLORO Revestimiento para fachadas transparente resistente a la suciedad ambiental, a base de una dispersión de copolímeros de partícula fina, exenta de derivados celulósicos. SISTEMA COTEFILM INCOLORO ARMADO
Tratamiento preventivo o curativo de la porosidad de materiales y juntas de fachadas revestidas con materiales cuyo aspecto decorativo quiere mantenerse visto como: piedra natural o artificial, loseta cerámica, gres, etc.

Aplicaciones

Como revestimiento plástico transparente en soportes en los que se quiera conservar y respe- tar su aspecto estético.
Impermeabilización elástica de soportes exteriores con aplicación de un sistema armado conteniendo una malla de fibra de vidrio, ARMADU- RA 500, entre dos capas de COTEFILM INCOLORO.

Propiedades

COTEFILM INCOLORO

- Transparente y con cierto brillo.
- Elástico y flexible.
- Gran adherencia y fácil colocación.
- Impermeable al agua de lluvia.
- Transpirable.
- Resistencia a la acción de los rayos U.V.
- Autolimpiable.
- Absorción de micro fisuras.

SISTEMA COTEFILM INCOLORO ARMADO

- Alargamiento a rotura de 1 Mm. a 20ºC.
- Absorción de fisuras existentes o que pueden aparecer.
- La ARMADURA 500 está especialmente seleccionada por su transparencia una vez colocada
- y aplicada la pintura.
- Mantiene la flexibilidad frente a cambios térmicos.
- Tiene todas las características de la capa de pintura citadas anteriormente.

Modo de empleo

PREPARACIÓN DEL SOPORTE:
La superficie a pintar deberá ser consistente y limpia y totalmente seca. Se rejuntarán las llagas para aplicación en obra vista. Se macizarán los huecos del soporte sobre todo para la aplicación del sistema armado.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO:
Aplicar la primera mano de COTEFILM INCOLORO diluida al 30-50% con agua.

Aplicar la segunda mano pura de COTEFILM INCOLORO o diluida hasta el 10% con agua.

El rendimiento aproximado de producto es de 4 m^2/l en dos capas.

APLICACIÓN DEL SISTEMA COTEFILM INCOLORO ARMADO:
Dar una mano de imprimación de COTEFILM INCOLORO diluida al 30-50 % con agua.
Aplicar la primera mano de COTEFILM INCOLORO diluida al 15-30 % con agua.
Colocar la armadura ARMADURA 500 sobre la primera mano de pintura todavía fresca.
Aplicar la segunda mano pura de COTEFILM INCOLORO.

El rendimiento aproximado de producto es de:
10 m^2/l para la imprimación
2,6 m^2/l para la impregnación
1.05 m^2/m^2 de ARMADURA 500
5,2 m^2/l para el acabado

Condiciones ambientales y del soporte

Se recomienda no aplicar si se prevé lluvia antes de 2 horas después de la aplicación del producto, ni tampoco con temperaturas inferiores a 5º C. Tampoco conviene aplicarlo a pleno sol del mediodía, especialmente en tiempo caluroso.

Rodillo, brocha, pistola de aire o pistola airless.
Limpieza: Con agua abundante inmediatamente después de su uso.

Presentación

PINTURA: Envases plásticos de 15 l.
ARMADURA 500: Rollos de 100 m de largo x 1 m de ancho.

Almacenamiento

En sus envases originales bien cerrados y resguardados de la intemperie.

Datos técnicos (producto en seco)

Ligante: Copolímeros acrílicos
Viscosidad (H=4, v=20): 30.000 ± 5.000 cps
Densidad (20ºC): 1,04 ± 0,20 Kg./l
pH: 8,4 ± 0.5
Contenido de sólidos: 44 ± 2%
Tiempo de secado al tacto: 2 h
Tiempo de repintado (20ºC, 70% HR): De 4 a 6 h
Aspecto: Líquido blanquecino, transparente al secar.

Revetón
PINTURAS

Revisión: 1	Fecha de edición: Abril 2010

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por MATERIS PAINTS ESPAÑA, S. L. y las empresas del grupo MATERIS al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción.

Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.